

# DOMINO Z MIKROFAZĄ POŁÓWKI/CEÓWKI

**OBCIĄŻENIE:**    ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

**KOLORYSTYKA:** monokolor




10 x 16 cm



20 x 13.5 cm

## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy







szary



czerwony

## SPOSÓB UŁOŻENIA:



## DANE TECHNICZNE

### Zasadnicze charakterystyki

### Właściwości użytkowe

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: | $\geq 3,6$ MPa                     |
| Współczynnik przewodzenia ciepłej:             | NPD                                |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie:            | zadowalająca                       |
| Reakcja na ogień:                              | A1                                 |
| Emisja azbestu:                                | brak zawartości azbestu            |
| Trwałość:                                      | zadowalająca                       |
| Ścieralność:                                   | klasa I $\leq 20$ mm               |
| Odporność na warunki atmosferyczne:            | klasa D $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> |
| Nasiąkliwość:                                  | klasa B $\leq 6\%$                 |

## DANE LOGISTYCZNE:

| Produkt                       | Liczba elem. w warstwie palety | Wydajność z palety  | Waga palety |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Domino 8 m/f połówki i ceówki | 50 połówek<br>15 ceówek        | 9,14 m <sup>2</sup> | 1650 kg     |